Aus der Praxis – für die Praxis 04/1987



Vernickeln und Verchromen von Edelstahl Frage: Wir betreiben eine große Galvanik und müssen in zunehmendem Maß Edelstahlrohre mit Nickel und Chrom galvanisch beschichten. Dabei treten Schwierigkeiten mit der Haftung der ersten Nickelschicht auf und wir vermuten, daß der Edelstahl bei dem von uns angewandten Verfahren nicht genügend aktiviert wird. Unser Verfahren beinhaltet folgende Arbeitsschritte:1. Abkochentfetten?2. Kathodischentfetten?3. Spülen?4. BeizeninSalzsäure 1:1?5. Spülen?6. Kathodischentfetten 30 Sek.?7. Spülen?8. DekapiereninSalzsäure 1:1?9. Anschlagvernicklung (ohne vorheriges Spülen) in einem Bad der Zusammensetzung 25g/l Nickel und 50g/l Chlorid?10. Weitervernickeln in üblichen Halbglanz- und Glanznickelbädern Können Sie uns Hinweise geben, ob dieser Verfah-rensablaufverbessert werden könnte?

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt